

# TechGeo DURABILITY LLDPE TXT 1,25 mm

Las Geomembranas **TechGeo DURABILITY LLDPE TXT** fueron desarrolladas para superar los estándares y recomendaciones internacionales, con el objetivo de agregar mayor durabilidad y permitir una vida de servicio más larga para los proyectos.

Producidas por el Método de Soplado, tiene un proceso automático y de última generación para su texturizado por inyección de gas nitrógeno, utiliza resinas vírgenes de alto peso molecular y aditivos de última generación, que le dan a **TechGeo DURABILITY LLDPE** mayor durabilidad en comparación con las geomembranas estándar del mercado.

Además, presenta mayor elongación, alta resistencia mecánica y excelente resistencia química.

## Dimensiones disponibles

Ancho (m)	Largo (m)
7,00	100

PROPIEDADES	METODOLOGÍA	UNIDAD	1,25 mm 50 mils	FRECUENCIA DE PRUEBA
Espesor (min.prom.) El más bajo de 8 de 10 valores El más bajo de cualquiera de los 10 valores	ASTM D5199	mm	-5% -10% -15%	Por rollo
Espesor de la rugosidad (mín. prom.)	ASTM D7466	mm mils	0,40 16	Cada dos rollos
Densidad (máx.)	ASTM D1505/D792	g/cm <sup>3</sup>	0,939	90.000 kg
Resistencia en el punto de ruptura (min.prom.)	ASTM D6693 Tipo IV	kN/m	13	9.000 kg
Elongación de ruptura (min.prom.)	ASTM D6693 Tipo IV	%	250	
Módulo secante 2% (máx.)	ASTM D5323	N/mm	520	POR FORMULACIÓN
Resistencia al desgarro (min.prom.)	ASTM D1004	N	120	20.000 kg
Resistencia al punzonamiento (min.prom.)	ASTM D4833	N	250	20.000 kg
Resistencia a la ruptura multiaxial (min.)	ASTM D5617	%	30	POR FORMULACIÓN
Contenido de Negro de Humo	ASTM D1603	%	2 - 3	20.000kg
Dispersión de Negro de Humo	ASTM D5596	-	Nota (1)	20.000 kg
Tiempo de Inducción Oxidativa (OIT) OIT Estándar (min.prom.) OIT Alta Presión (min.prom.)	ASTM D3895 ASTM D5885	min	125 600	90.000kg
Envejecimiento en horno * OIT Estándar (min.prom.) OIT Alta Presión (min.prom.)	ASTM D5721 ASTM D3895 ASTM D5885	%	35 60	POR FORMULACIÓN
Resistencia UV ** OIT Estándar (min.prom.) OIT Alta Presión (min.prom.)	ASTM D7238 ASTM D3895 ASTM D5885	%	Nota (2) 45	POR FORMULACIÓN

(1) Dispersión de Negro de Humo para 10 visitas diferentes: 9 en categoría 1 y 2; 1 en categoría 3

(2) No recomendado debido a la alta temperatura de la prueba OIT Estándar producir resultados poco realistas para algunos de los antioxidantes en muestras expuestas a los rayos UV

Obs: Variación tolerable en el ancho y largo del rollo: ±2%

\* (Retención después de 90 días)

\*\* (Retención después de 1.600h)