

TechGeo FLEX PEBDL TXT 2F 1,50 mm

A linha de Geomembranas **TechGeo FLEX PEBDL TXT 2 Faces** é fabricada pelo processo de Matriz Balão, utilizando resinas produzidas seguindo os mais rigorosos controles de qualidade e normas internacionais.

É composta por resinas virgens que lhe conferem maior alongamento e estabilizada com os melhores aditivos do mercado, lhe garantindo elevada durabilidade, excelente resistência mecânica e compatibilidade química.

Desenvolvida com base em padrões internacionais, a **TechGeo FLEX PEBDL TXT 2 Faces** conta com um processo automático e de última geração para sua texturização por injeção de gás de nitrogênio, acompanha as tendências mundiais do mercado de Geomembranas e adota como referência a Recomendação GRI GM-17, desenvolvida pelo Geosynthetic Research Institute (GRI).

Tamanhos disponíveis

Largura (m)	Comprimento (m)
7,00	100

PROPRIEDADES	METODOLOGIA	UNIDADE	1,50 mm 60 mils	FREQUÊNCIA DE TESTES
Espessura (méd.mín.) Menor medida individual em 8 de 10 valores Menor medida individual de 10 valores	ASTM D5994	mm	Nominal (-5%) -10% -15%	Por bobina
Altura de aspereza (méd.mín.)	ASTM D7466	mm	0,40	A cada 2 bobinas
Densidade (máx.)	ASTM D1505/D792	g/cm ³	0,939	90.000 kg
Resistência à tração na ruptura (méd.mín.)	ASTM D6693 Tipo IV	kN/m	16	9.000 kg
Deformação na ruptura (méd.mín.)	ASTM D6693 Tipo IV	%	250	
Módulo secante 2% (máx)	ASTM D5323	Mpa	414	POR FORMULAÇÃO
Resistência ao Rasgo (méd.mín.)	ASTM D1004	N	150	20.000 kg
Resistência ao Puncionamento (méd.mín.)	ASTM D 4833	N	300	20.000 kg
Resistência a ruptura multiaxial (mín.)	ASTM D5617	%	30	POR FORMULAÇÃO
Teor do Negro de Fumo (faixa)	ASTM D4218	%	2 – 3	20.000kg
Dispersão do Negro de Fumo	ASTM D5596	-	Nota (1)	20.000 kg
Tempo de Oxidação Indutiva (OIT) OIT Padrão (méd.mín.) OIT Alta Pressão (méd.mín.)	ASTM D8117 ASTM D5885	min	100 400	90.000kg
Envelhecimento em estufa à 85°C * OIT Padrão (méd.mín.) OIT Alta Pressão (méd.mín.)	ASTM D5721 ASTM D8117 ASTM D5885	%	35 60	POR FORMULAÇÃO
Resistência UV ** OIT Alta Pressão (méd.mín.)	ASTM D7238 ASTM D5885	%	35	POR FORMULAÇÃO

(1) Dispersão do Negro de Fumo para 10 corpos de prova diferentes: 9 corpos de prova nas categorias 1 e 2; 1 corpo de prova na categoria 3

Obs: Variação tolerável de largura e comprimento da bobina: ±2%

* (Retenção após 90 dias)

** (Retenção após 1.600h)